



BITUKALT

Zsákos hidegaszfalt keverék

A **BITUNOVA BITUKALT** burkolathibák, ütőkátyúk és felfagyások kijavítására és szintkiegészítésére szolgáló készaszfalt zsákos kiszerelésben. Bitumenes kötőanyagból, az ásványi anyagon való tapadást javító különleges adalékból és 0/8-as nemeszúzalékból áll. Minden különösebb személyi és gépi feltétel nélkül gyorsan és hatékonyan használható kisebb aszfalt és betonjavítások esetén.

- **aszfalt- és betonfelületek javítása**
- **környezetkímélő, gazdaságos és gyorsan használható**
- **egyszerűen bedolgozható**
- **beépítés után gyorsan terhelhető**
- **temperált tárolás esetén a legalacsonyabb hőmérsékleten is könnyen bedolgozható**



Feldolgozás:

A fogadófelületet (kátyút) a szennyeződéstől és a laza, bomló részekről meg kell tisztítani. Esővizet, havat vagy jeget el kell távolítani, majd a megfelelő tapadás érdekében **BITUNOVA C 60 B 1** jelű kellősítő bitumenemulzióval (1,2 – 1,5 kg/m²) kell alákenni, vagy **BITUNOVA BITUSPRAY**-vel kell vékonyan bepermetezni. A száradás jele a fekete elszíneződés. Mélyebb kátyúk vagy felhajtók esetén egy rétegben max. 2 cm vastag réteget ajánlott beépíteni, majd ezt ugyanilyen lépcsőkben folytatni. Minden réteget alaposan pl. kézidöngölővel tömöríteni kell. A beépítés után a legfelső záróréteget nemeszúzalékkal, vagy esetleg homokkal be kell beszórni. Kisebb foltok esetén a tömörödést a forgalomra is bízhatjuk. Minden egyéb esetben ajánlott a kézidöngölővel vagy lapvibrátorral végzett tömörítés.

Anyagfelhasználás: kb. 25 kg/m²/cm

Fajsúly: kb. 2,1 kg/l

Szín: fekete

Kiszerelés: 25 kg-os műanyag zsák.....40 db/raklap.....1.000 kg/raklap

Tárolás: hűvös, közvetlen napsugárzástól védett helyen 12 hónapig, nem fagyérzékeny!

Figyelmeztetés:

Hosszabb tárolás után a halmaz felületén kéreg képződhet. Ez nem befolyásolja a minőséget, hanem védi az alatta lévő keveréket. Felhasználáskor a kérget az alatta lévő anyaggal el kell keverni és így teljesértékű keveréket kapunk.

További információ a termék műszaki adatlapja tartalmaz!